

Műszaki Adatlap

KRAUTOL Unterputz

Gyárilag előkevert univerzális vakolóhabarcs kézi felhordásra.

Alkalmazási terület:

Egyrétegű vakolat minden ásványi alapfelületre, durván lehúzva vagy finoman eldörzsölve. Javasolt vakolatvastagságok belső térben: 10 mm, külső térben: 20 mm, finom vakolatként (durva vakolaton): 4 mm..

Csomagolás:

Zsák, 25 kg

Összetétel:

Ásványi kötőanyagok, töltő anyagok és polimerek.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen.

Alapfelület:

Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és egyenletes nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító. Legfontosabb alapfeltétel a falazatoknál a zárt fuga.

Feldolgozás:

A Krautol Unterputz vakolatot habarcsládában kezel, vagy az építkezéseknél általában használatos szabadesésű keverőben kb. 9 liter víz hozzáadásával kell megkeverni (keverési idő: 5 perc). Mindig egész zsákokat keverjünk egyszerre.

Felhordás:

A habarcsot kőműveskanállal vagy simítóval lehet felhordani. Igény szerint a kötés kezdete után egy alkalmas simítóval (pl. polisztirol) bedörzsöljük.

Előfröcskölés, mint alapfelület előkezelés a homlokzati felületeken mindig szükséges. Amennyiben a fugák mélyek, vagy a szükséges vakolatvastagság a 25 mm-t meghaladja, mindenképpen két rétegben javasoljuk a felhordást, közvetlenül egymás utáni menetben friss a frissre elv szerint. Ha nem azonnal egymás után végezzük el a két folyamatot, az első réteget fel kell érdesíteni.

Anyagszükséglet :

4 mm vastagságnál kb. 5 kg/m² . 10 mm vastagságnál kb. 12,5 kg/m² . Víz szükséglet kb. 5,9 l/zsák.

A pontos anyagszükséglet meghatározásához mintafelület készítése szükséges

Feldolgozási feltételek:

A feldolgozási és a száradási idő alatt a felület és a környezet hőmérséklete nem mehet + 5 °C alá .

A munkaterületet óvjuk az erős napsütéstől és a szélétől.

Száradási idő :

Vakolás után 1-2 nap elteltével lehet a következő műveletet elkezdni, teljes száradás 3-4 nap. .

Szerszámok tisztítása:

A munka befejeztével vízzel lemoshatók a szerszámok.

Hulladék elhelyezés:

Építési hulladékként kezelendő, csatornába, élővízbe nem önthető.

Biztonsági előírások:

Veszélyes összetevők: Portlandcement (EU-szám: 266-043-4, koncentrációtartomány >20)

Figyelmeztető **H-mondatok:**

H315 – Bőrirritáló hatású.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

Az óvintézkedésekre vonatkozó **P-mondatok:**

P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 – Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P261 – Kerülje a por belélegzését.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P363 - A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.

P333 + P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P402 – Száraz helyen tárolandó.

Megjegyzés:

Redukálóanyag használata esetén a cement vagy cementtartamú keverék csomagolásán fel kell tüntetni a csomagolás időpontját, valamint azokat a tárolási körülményeket és tárolási időt, amelyek

mellett fenntartható a redukálóanyag hatékonysága, és 0,0002 % alatt tartható az oldható króm(VI) részaránya.

GHS07



GHS05



FIGYELEM

Szavatossági idő:

6 hónap

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapelülettel és azok alkalmazástechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanács-adóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.